

WEICON „speciálisan világos” Cink spray

Kat.sz. 817009

A Cink spray gyorsan száradó és tartós korrózióvédelmet nyújt minden fémfelületen.

- a tűzihorganyzáshoz alkalmazkodó színárnyalata van
- +20°C hőmérsékleten 30 perc alatt szárad
- 10-12 óra alatt köt meg
- 12 óra elteltével lakkozható
- anyagszükséglet ml/m² - 160
- gyorsan száradó és szilárdan tapadó, mikrofinomságú cinkporból álló védőréteget alkot, ellenáll a sónak, rozsdának és a hónek.

Hőellenállás: +300°C-ig

Tartalom: 400 ml

Alkalmazási területek:

- az iparban, a gyártásban és a könnyűiparban
- **tűzihorganyzott felületek** javítása
- a fűrt és hegesztett felületek bevonása
- **vezetőképessé** réteg létrehozása a ponthegesztésnél
- a **sónak, a víznek és az időjárásnak** kitett részek alapozása
- **minden autókarosszéria munkánál**

Használati utasítás:

A felületet meg kell tisztítani és zsírmentesíteni. Az adagot használat előtt fel kell rázni, míg hallható lesz a golyó mozgása. Szobahőmérsékleten, 25 cm távolságból egyenletesen kell fűjni.

Vigyázat:

Az edény nyomás alatt van. Védni kell a napfénytől és a +50°C feletti hőmérséklettől. Teljesen ki kell üríteni.

R 12 Különösen gyúlékony.

S 2 Gyermekek elől elzárva kell tartani.

S 16 Tűzet okozó tárgytól elkülönítve tárolandó – tilos a dohányzás.

S 51Csak jól szellőző helyiségben szabad használni.

Elsősegély:

Belégzés esetén: elegendő friss levegőt kell biztosítani, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: le kell mosni vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezésakor: a szemet vízsugárral kell kiöblíteni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: a száját ki kell öblíteni, szükség esetén orvost kell hívni.

F+



Különösen gyúlékony

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.