

Mágneses öntapadó csík



Tulajdonságok és előnyök

- Bármilyen acélfelületre felhelyezhető • Bármít mágnesessé tesz
- Négy szélesség áll rendelkezésre
- Nincs szükség fúrásra
- 1,5 mm vastagság

Anyag meghatározása

Mágneses Anyag

Rugalmas mágneses extrudálás, amely stroncium-ferritet tartalmaz szintetikus gumi kötőanyagban és mágnesezett többpólusú az egyik oldalon.

Öntapadós rögzítés

Zártcellás polietilén térhálósított hab (20, 25 és 50 mm)

Hőmérséklet-tartomány: -40 o C és 90 o C között (környezeti hőmérsékleten alkalmazva)

Poliészter szalag (13mm)

Hőállóság: -30 o C és 175 o C között (környezeti

hőmérsékleten alkalmazva)

Paraméter	Leírás	Teszt módszer
Vastagság	1,5 mm ± 5%	
Rugalmasság repedés nélkül	12 mm-es tűske	@20°C
Mágneses igazítás	180°	
Mágneses húzás 10 mm	65g/cm	Max
Mágneses húzás 20 mm	115g/cm	Max
Mágneses húzás 25 mm	140g/cm	Max
Mágneses húzás 50 mm	260g/cm	Max
Hőmérséklet tartomány	-30°C és 75°C között	+50°C (mágneses veszteség lép fel)

Ragasztó típus	Módosított akril	Mindkét arc
Szalagvastagság (bélés nélkül)	1,0 mm	
Kivonó bélés színe/értéke	Kék film, 10n/m	
Hab sűrűsége	67 kg M3	
Lehúzható tapadás 23° C -on	22n/25mm	Könnyet habosítani
Lehúzható tapadás 70o C -on	14n/25mm	Könnyet habosítani
Nyírás 23 ° C -on	400+ óra	1 kg 25 mm2-en
Öregedés és UV-állóság	Kiváló és jó	
Szavatossági idő	2 év	20 °C, 65% relatív páratartalom

Ragasztó típus	Módosított akril	Mindkét arc
Szalagvastagság (bélés nélkül)	0,22 mm	
Kivonó bélés színe/értéke	Szilikonozott vörös fólia	0,075 mm vastag
Tapadás 70o C -on	20n/20mm	
Nyírás 23 ° C -on	580n/cm2	NITTO 73A teszt
Öregedés és UV-állóság	Jó és jó	
Szavatossági idő	2,8 év	20 °C, 70% relatív páratartalom