

Tiszta dokumentumzsebek Ipari erő



Mágneses rögzítő tás




Öntapadós rögzítő tás



Clip-on rögzítő tás

Maximum 8 mm átmérő fogad el



Ráköthető rögzítő tás

Maximum 60 mm átmérőig
rögzíthető

Tulajdonságok és előnyök

- Ipari minőségű iratzebek erősségesztett éllel
- Alkalmas A3, A4, A5, A6 és A7 betétekhez
- 4 rögzítő tással kapható – mágneses, öntapadós, csíptető és felköthető
- Függőleges és vízszintes formátumok

Az öntapadó zsebek felső és alsó szélé mentén agresszív ragasztószalaggal vannak ellátva (az A7-es zsebben csak a felső él mentén van ragasztószalag) a tartós rögzítő tás érdekében. A mágneses zsebek tetején mágneses csíkkal vannak ellátva, így szükség esetén egyszerűen felemelhető és áthelyezhető.



Anyag meghatározása

PVC zseb

Átlátszó – UV-sugárzásnak ellenálló

Hosszantartó, magas

hőmérsékleten történő használat

torzuláshoz vezethet. Alacsony

hőmérsékleten történő hosszú tartó

használat ridegséghez vezethet.

Mágneses szalag

Mágneses stroncium alapú

extrudálás, 20 mm széles.

Ragasztócsík

Poliészter alapú szalag akril ragasztóval.

Hőmérséklet tartomány -40°C és

+160°C között, rövid ideig +180°C-ig.

Fajlagos súly	1,29 g/cm ³	DIN53479
Szakadási nyúlás N/mm ²	31 hosszú, 28 szélesség	DIN53455
Megnyúlás %	270 hosszú és szélesség	DIN53455
Shore keménység	97A, 55D	DIN53505/10 mp
Zsugorodás	1,5%	10 perc 80 °C -on
Hőmérsékletállóság	-50 °C és +30 °C között	DIN53372
Útészállóság	30 kV/mm	DIN53481
Víznyelés	0,4%	DIN53495
Dielektikus figura	3,7@100Hz, 3,4@10KHz	DIN53483
Dielektikus veszteségi tényező	6,3@100Hz, 5,2@10KHz	DIN53483

Mágneses extrudálási vastagság	1,5 mm
Egyoldali többszörösen mágnesezett	Mag A vagy Mag B
Mágneses húzás	54g/cm ²
Hőmérsékletállóság	-30°C és +55°C között
Mágneses veszteség lép fel	50°C felett
BH (max.)	0,6-0,8 MGOe